

CB POLIERZAND

Gedroogde kwartsmeningen voor het polier van betonvloeren

TOEPASSINGEN

Wordt gebruikt bij het polieren van vers gegoten beton, om deze te verdichten en zorgt voor een sterke en slijtvaste toplaag.

EIGENSCHAPPEN

Polierzand bestaat uit een mengeling van gedroogde kwarts van 0.2-2mm, cement en andere additieven.

- Eenvoudig in gebruik
- Constante kwaliteit
- Sterke en slijtvaste toplaag

VERWERKING

De kwartsmengeling wordt ingestrooid op de beton van zodra hij loopbaar is. Deze mengeling verspreiden over de natte vloer

Nadien kan u de vloer polieren manueel of met een poliermachine totdat de toplaag zich vermengd heeft met de aanwezige papierige laag van de beton.

Na het bereiken van het gewenste resultaat van de betonvloer is het aan te raden deze te behandelen met CB CURING TR tegen vroegtijdige uitdroging.

VERBRUIK

Manueel instrooien: 1 à 3 kg/m²
Machinaal instrooien: 2 à 3 kg/m²

VERPAKKING

25kg zakken