

EUROLAN 3K

BITUMENEMULSIE

TOEPASSINGEN

EUROLAN 3 K maakt beton en funderingsmuren waterdicht en beschermt ze tegen de schadelijke invloed van de in de grond aanwezige agressieve stoffen. **EUROLAN 3 K** wordt toegepast in de wegenbouw ter bescherming van betonnen rioolbuizen en toezichtputten. **EUROLAN 3 K** beschermt metalen tegen roest.

PRODUCTBESCHRIJVING

EUROLAN 3 K is een oplosmiddelvrije, reukloze bitumenemulsie met ongeveer 60% fijn opgeloste bitumendeeltjes. Het is vrij van vetzuren en harshoudende emulgatoren. **EUROLAN 3 K** is bestand tegen vele zuren en logen.

KARAKTERISTIEKEN EN EIGENSCHAPPEN

Bitumenemulsie, reukloos, oplosmiddelvrij, verdraagt zich goed met cement en kalk. Is klaar voor gebruik, hoeft niet meer opgeroerd te worden. Verwerking met de borstel, rol of spuit. Er komen geen gezondheidsschadelijke dampen vrij tijdens het spuiten. Verdunbaar met water.

CONSISTENTIE	: Dikvloeibaar
KLEUR	: Zwart, bruin
DICHTHEID	: +/- 1kg/dm ³
VASTE STOFFEN	: +/- 60%
DROOGTIJD	: 1 à 2 u
VERWERKINGSTEMPERATUUR	: vanaf 4°C

GEBRUIKSAANWIJZING

EUROLAN 3 K wordt aangebracht op een schone, zuivere en stabiele ondergrond, vrij van stof, vetten en zuren. De ondergrond mag droog of vochtig zijn. Het wordt aangebracht met de borstel, de rol of met de spuit. Sterk zuigende oppervlakken worden eerst ingestroken met een verdunde oplossing: 1 deel **EUROLAN 3 K** + 10 delen water. Verder worden er 2 tot 3 (onverdunde) afwerklagen aangebracht. Het is noodzakelijk dat iedere laag opgedroogd is vooraleer de volgende laag kan aangebracht worden.

UITDROGING

Ongeveer 1 à 2 uur, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur.

REINIGING

Materiaal in vloeibare toestand reinigen met water, in opgedroogde toestand met white spirit.

VERBRUIK

0,20 - 0,25 ltr/m²/laag

VERPAKKING

30 liter

HOUDBAARHEID

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.