

CEMDECO WALL

Fijne cementmortel voor decoratieve toepassingen op muur en vloeren.

TOEPASSINGEN

CEMDECO WALL is een design mortel of sierpleister voor horizontale en verticale toepassingen op basis van cement.

CEMDECO WALL is een zeer hoogwaardig en waterdichte afwerking die ideaal is voor badkamers, toiletten of ruimten binnen een kantoor of publieke gebouwen waar hygiëne en onderhoudsgemak belangrijk zijn.

Het mengen van CEMDECO WALL geeft een kneedbare, flexibele en eenvoudig aan te brengen structuur. Deze brengt u aan met een pleisterspaan (plamuurmes).

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet droog, stofvrij, mat, schoon en niet vetzig zijn. Alsook moet deze hard, vorstvast en krijtvast zijn.

CEMDECO WALL heeft een uitstekende hechting op volgende ondergronden:

- Minerale ondergronden: mortel, deklagen, beton, bepleisteringen, pleisterwerk op basis van cement, enz...
- Ondergronden uit kunsthout of waterafstotende spaanderplaten zoals MDF.
- Pleister, normale of waterafstotende pleisterplaten.
-

Wanneer de ondergrond uit materialen van verschillende, onstabiele aard bestaat en/of voegen bevat (bv: tegels) moeten de nodige voorzorgen genomen worden om in de mate van het mogelijke elke beweging te vermijden die te wijten is aan uitzetting.

VERWERKING

CEMDECO WALL 20 kg mengt men met 5L CB Primer.

Giet 5L CB Primer in een schone kuip en meng er langzaam de CEMDECO WALL poeder door. Het geheel met een langzaam draaiende mixer gedurende 3 minuten intensief mengen tot een klontervrije, homogene en vloeibare mortel bekomen wordt.

Om de mortel te kleuren, voeg je het bijgeleverd pigmentpoederpotje toe in het poeder.

Bij een temperatuur van 20°C en zonder additieven kan de mortel gedurende ongeveer 30 min gebruikt worden. De lage temperaturen verlengen de verwerkingstijd en de hoge temperaturen maken deze korter.

Voor een elastische CEMDECO WALL te bekomen kunnen andere mengvloeistof zoals CB Flex toegevoegd worden aan het mengsel.

Na aanbrengen laag 1 en 2 kan deze na droging gepolijst, geschuurd worden met schuurpapier met korrel 150 tot 220 en gereinigd worden. Afhankelijk van de wensen voor de uiteindelijke structuur en look.

Bescherming van de Cemdeco Wall

Beschermen van de Cemdeco wall wordt aangeraden door middel van het aanbrengen van de Cemdeco sealer. Dit is een 2-componenetige matte vernis die aangebracht dient te worden na het op polijsten in 2 lagen op de Cemdeco Wall.

BEREIDING

Mengen	: CEMDECO Wall – CB Primer
Bezetting	: 1,5 mm laag 1 + 2,5 mm laag 2
Aanbrengen met borstel	: Pleisterspaan (plamuurmes)
Verwerkingstijd	: Maximum 20 minuten
Lagen	: 2

In gesloten ruimtes of ruimtes onder vochtige atmosfeer kan er condensatie aan het oppervlak optreden die voldoende met een spons afgenomen moet worden vooraleer de volgende laag wordt aangebracht.

VERBRUIK

Bezetting tot 4 mm	: 2,6 kg /m ²
--------------------	--------------------------

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	: +5°C tot +30° (ondergrond en omgeving)
Korrelgrootte	: Max 0,6 mm
Droogtijd	: Na 1 uur vingerdroog, na 8 uren Licht verkeer, lichte begaanbaarheid na 72 uren, vullen met water na 5 dagen en volledig droog na 7 dagen.
Druksterkte	: ≥ 30 N/mm ²
Hechting	: ≥ 3 N/mm ²
Buigingsweerstand	: 8,23 N/mm ²

KLEUREN

Wit.

VERVOER EN OPSLAG

Vorstvrij vervoeren en maximum 6 maand opslaan zonder contact met de vloer. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricatie in de originele, gesloten verpakking

VERPAKKING

Zakken van 20 kg.
Bussen van 5L

VEILIGHEIDSINFORMATIE – VERVOER – HANTERING EN OPSLAG - AFVAL

De informatie in dit technisch blad is gebaseerd op onze ervaringen en onderzoeken. De informatie wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de

correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Opmerking

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd.