

CB DICHTSLAMME 2C

(2 componenten : A+B)

2- COMPONENTEN DICHTINGSMIDDEL OP CEMENTBASIS MET FIJNE VEZELS TEGEN GROND-, OPPERVLAKTE- EN DOORSIJPELEND WATER BIJ NIEUWBOUW EN BESTAANDE WONINGEN, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN TOEPASBAAR. OOK GESCHIKT VOOR HET WATERDICHT MAKEN VAN BETONNEN VIJVERS EN ZWEMBADEN.

TOEPASSINGEN

CB Dichtslamme 2C is geschikt voor een betrouwbare afdichting van minerale ondergronden met open poriën. CB Dichtslamme 2C kan gebruikt worden voor het afdichten van: metselwerk, cementpleister en cementgebonden (onder)lagen.

Het is eveneens geschikt voor het aan de binnenzijde afdichten van monolithische waterbakken, drinkwaterbakken en zwembaden met een waterdiepte van max 5 m. Geschikt voor horizontale en verticale vlakken.



VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

De te behandelen ondergrond moet stof en vetvrij zijn. Alle los zittende delen verwijderen en indien nodig herstellen.

De af te dichten vlakken mogen geen scheuren vertonen. Eventuele scheuren uitbeitelen en met CB5 Snelcement vullen. Alle hoeken < 45° minder scherp maken of afschuinen. Alle hoeken met een holkeel met een radius van min. 4 cm bewerken.

Grindnesten vullen. Mortelvoegen in metselwerk eventueel bijwerken. Met cementmortel uitvlakpleister maken voor onregelmatig metselwerk met talloze uitsteeksels, beschadigingen etc. Beton, cementpleister en metselwerk bevochtigen, totdat geen vocht meer wordt opgenomen en het oppervlak er mat en vochtig uit ziet.

VERWERKING

Bevochtig de voorbereide ondergrond met water.

Component B in een mengkuip gieten en component A in component B strooien en mengen tot het mengsel homogeen en klontervrij is.

Met borstel: een mengverhouding van 5 liter component B op 20 kg component A aanhouden.

Met spatel: een mengverhouding van 4 liter component B op 20 kg CB component A.

Het aangemaakte CB Dichtslamme 2C binnen 30 minuten verwerken. CB Dichtslamme 2C in principe eerst met een blokborstel of spuit aanbrengen tot het oppervlak verzadigd en volledig bedekt is. Wanneer de eerste laag voldoende sterk is, wordt de tweede laag CB Dichtslamme (2C) aangebracht. Alvorens men de tweede laag Dichtslamme aanbrengt dient men opnieuw de ondergrond licht te bevochten met water.

BEREIDING

Mengen	: component A in component B strooien en roeren tot consistentie
Bezetting tot 2 mm	: 4 lt component B per 20 kg component A.
Aanbrengen met borstel	: 5 lt component B per 20 kg component A.
Verwerkingstijd	: Max. 30 minuten

VERBRUIK

Bezetting tot 2 mm	: 4 kg/m ²
Aanbrengen met borstel	: 2 kg/m ² per laag (er wordt aangeraden om 2 lagen te zetten)

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur	: +5°C tot +30° (ondergrond en omgeving)
Bestand tegen regen	: na 24 uur
Ingebruikname	: Na 2 dagen
Druksterkte	: ≥ 45 N/mm ² na 28 dagen
Hecht-/treksterkte	: ≥ 6 N/mm ² na 28 dagen
Soortelijke gewicht	: 1,3 kg

KLEUREN

CD Dichtslamme is verkrijgbaar in Wit of Grijs.

VERPAKKING

Component A : zakken van 20kg / Component B : bus van 5 liter

VERVOER EN OPSLAG

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

HOUDBAARHEID

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

VEILIGHEIDSINFORMATIE – VERVOER – HANTERING EN OPSLAG - AFVAL

De informatie in dit technisch blad is gebaseerd op onze ervaringen en onderzoeken. De informatie wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Opmerking

De gegevens vermeld in dit merkbld, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd.