

CB 1 SNELCEMENT

Chloridevrij snelcement voor het onmiddellijk afdichten van lekkages

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Voor het afdichten van waterdoorbraken
- ✓ Na 3 minuten doorgehard
- ✓ Krimpvrij
- ✓ Binnen en buiten toepasbaar

TOEPASSINGEN

CB 1 Snelcement kan worden toegepast voor snelle afdichtingen in beton, cementgebonden ondergronden, pleisterwerk en metselwerk en voor het afdichten van waterdoorbraken en lekkages in leidingen.

VERPAKKING

Kunststof emmers van 6 en 14 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis: Zuivere cementgebonden snelcement

Soortelijk gewicht: Ca. 1,32 kg/l

Verwerkingstijd: Ca. 50 seconden

Verwerkings-
temperatuur: +5°C tot +30°C

Mengverhouding: Ca. 0,3 l water op 1 kg

Druksterkte: Na 6 uur $\geq 12,5 \text{ N/mm}^2$
Na 24 uur $\geq 18,0 \text{ N/mm}^2$
Na 28 dagen $\geq 35,0 \text{ N/mm}^2$

Buig-/treksterkte: Na 6 uur $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Na 24 uur $\geq 3 \text{ N/mm}^2$
Na 28 dagen $\geq 8 \text{ N/mm}^2$

Verbruik: Ca. 1,6 kg/l opvulruimte

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond moet vast, voldoende draagkrachtig en vrij zijn van vuil, vet, stof en andere verontreinigingen. Ruwe en poreuze oppervlakken zonodig van tevoren natmaken.

VERWERKING

Ceromax CB 1 Snelcement al roerend aan schoon water toevoegen in de mengverhouding van 1 kg snelcement op 0,3 l water. Aangemaakt snelcement onmiddellijk verwerken, niet opnieuw doorroeren.

Ceromax CB 1 kan in geval van sterke waterdruk ook droog direct op de plaats van de lekkage worden gedrukt. De mortel verhard onmiddellijk en is na 3 minuten doorgehard. Verse resten snelcement direct met water verwijderen. Uitgeharde snelcement kan slechts mechanisch verwijderd worden.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Ceromax CB 1 Snelcement alleen verwerken bij een temperatuur van +5°C tot +30°C. Alle genoemde gegevens zijn bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 60% vastgesteld. Bij hogere c.q. lagere temperaturen dan aangegeven geldt een kortere dan wel langere uithardings- en droogtijd.

Zonodig maatregelen treffen, bijvoorbeeld bij lage temperaturen warm water gebruiken. Niet met andere stoffen, toevoegings- of bindmiddelen mengen.

Ceromax CB 1 Snelcement bevat cement en reageert alkalisch met water, vermijd daarom contact met huid en ogen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk afspoelen met water en een arts waarschuwen.

AANWIJZINGEN

Naast deze gegevens moeten eveneens de desbetreffende regelingen en voorschriften van de verschillende organisaties en vakverenigingen alsmede de DIN-normen voor het te verwerken materiaal in acht worden genomen.

Voor werkzaamheden die hier niet worden genoemd, andere Ceromax-producten gebruiken.

De genoemde eigenschappen van het product zijn zowel in de praktijk als in toepassingstests bewezen. Op situatie- afhankelijke omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Daarom moet bij twijfel d.m.v. eigen tests worden gecontroleerd of het product geschikt is.

Raadpleeg in geval van twijfel Chemie & Bouw bvba

Begoniastraat 28 – 9810 EKE/NAZARETH 09/385.57.45.

HOUDBAARHEID

In gesloten verpakking tenminste 12 maanden houdbaar mits droog en vorstvrij opgeslagen.