

CB EGALINE

WATERVAST EGALISEERMIDDEL VERLOPEND WATERVAST EGALISEERMIDDEL VOOR LAAGDIKTEN VAN 4-50 mm.

PRODUCTVOORDELEN

- >Watervast
- >Binnen en buiten toepasbaar
- >Geschikt voor industriële toepassingen*
- >Als afwerklaag te gebruiken
- >In laagdiktes van 4-50mm
- >Snelhardend; na 3 uur begaanbaar
- >Machinaal te verwerken

TOEPASSINGEN

CB Egaline egaliseermiddel is geschikt voor het egaliseren van betonvloeren, ruwe betonvloeren en cementdekvloeren in industrie* en woonbereik. Tevens geschikt voor het egaliseren van terrassen en balkons en als afwerklaag in magazijnen, fabriekshallen, werkplaatsen, garages, kelders, e.d. CB Egaline kan worden aangebracht in laagdiktes van 4-10 mm in één arbeidsgang. Bij laagdikten van 10-50 mm CB Egaline mengen met 50% vloerenzand met een korrel van 0-8 mm. Niet op anhydriet en gietasfalt inzetten. Niet geschikt op zeer dichte en diffuse ondergronden en als ondergrond voor parket. CB Egaline kan worden afgewerkt met o.a. vloertegels, coatings e.d. maar ook zonder verdere afwerking als gebruiksvloer dienen.

VOORBEREIDING ONDERGROND

De ondergrond moet overeenkomstig DIN 18365 schoon, permanent droog, scheurvrij, druk- en trekvast zijn. Waslagen, vet- en olievlekken, sinterlagen, bitumen en andere verontreinigingen mechanisch verwijderen. De ondergrond door middel van stofvrij stralen of frezen en zuigen ontdoen van stof en cementsluis. Grote oneffenheden en scheuren vooraf uitvlakken met CB Egaline aangemaakt met vloerenzand in een korrel van 0-8 mm (2 : 1 gew. delen aanmaakwater, zie verwerking). Zuigende en poreuze ondergronden voorstrijken met CB Latex.

VERWERKING

Voor het verlopend egaliseren : CB Egaline watervast egaliseermiddel al roerend aan schoon leidingwater toevoegen in een mengverhouding van 25 kg CB Egaline op 5,5 l water. Goed mengen met een boortol (400-800 omw./min.) om klontvorming te voorkomen. CB Egaline uitgieten en met spaan, gummiwischer of bezem verdelen. Bij laagdikten van 4-20 mm de aangebrachte laag met een prikkelroller nabehandelen om de massa te ontluchten. CB Egaline is ook machinaal te verwerken. De pomp en slang niet langer dan 20 minuten stil laten staan. Indien nodig tussentijds reinigen. Voor toepassing in laagdikten van 20-50 mm CB Egaline met vloerenzand (korrel 0,2 - 0,8) in een verhouding 2 : 1 naar gew. afmengen. Bij laagdikten van 10 – 20 mm, kwartszand in een korrel van 0 – 2 mm toepassen. In dat geval is

het noodzakelijk om bij de watertoevoeging van ca. 5,5 l rekening te houden met het vochtigheidspercentage van het toegepaste zand. Door het mengen van vloerzand met een korrel van 0 – 8 mm, kunnen de mechanische eigenschappen van CB Egaline veranderen. Indien CB Egaline wordt toegepast om een vloer op afschot te maken dient CB Egaline in een standvast consistentie te worden aangemaakt met ca. 3,5 l water op 25 kg CB Egaline. Verse resten met water reinigen, uitgehard materiaal is slechts mechanisch te verwijderen. De aangebrachte laag beschermen tegen te snelle uitdroging. Bij zware mechanische belasting, bijvoorbeeld vorkheftruckverkeer, CB Egaline in minimaal 6 mm laagdikte aanbrengen. Materiaal onder droge omstandigheden en bij temperaturen van +5°C tot +30°C verwerken.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

CB Egaline watervast egaliseermiddel alleen verwerken bij een temperatuur van +5°C tot +30°C. CB Egaline niet met andere egaliseermiddelen mengen. Droog opslaan. Niet in afvoerleidingen wegspoelen. Raadpleeg ook de technische kenmerkbladen, waarnaar in dit blad verwezen wordt. Bevat cement. Reageert sterk alkalisch onder invloed van vocht, bijgevolg huid en ogen beschermen. Bij eventueel contact grondig met water spoelen. Bij contact met de ogen bijkomend een arts raadplegen. Voor het egaliseren van vloeren in ruimten, die aan bijzondere belastingen worden blootgesteld, zoals bij chemische belasting of op ondergronden, die hier niet worden genoemd een afdoende beschermlaag aanbrengen of andere Ceresit producten toepassen.

VERPAKKING

Zak van 25 kg.

KLEUREN

Grijs.

HOUDBAARHEID

In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar mits droog en vorstvrij opgeslagen. Aangebroken verpakkingen op korte termijn verwerken.