

C.B. DICHTSLAMME 2C

(2 componenten : A+B)

GRIJS/WIT

BETROUWBAAR - RATIONEEL - PROBLEEMLOOS - VOORDELIG

2 COMPONENTEN DICHTINGSMIDDEL OP CEMENTBASIS TEGEN GROND-, OPPERVLAKTE EN DOORSIJPELEND WATER BIJ NIEUWBOUW EN BESTAANDE WONINGEN BINNEN EN BUITEN. VOOR HET WATERDICHT MAKEN VAN BETONNEN VIJVERS.

TOEPASSINGEN

CB Dichtslamme 2C is geschikt voor een betrouwbare afdichting van minerale ondergronden met open poriën. CB Dichtslamme 2C kan gebruikt worden voor het afdichten van: metselwerk, cementpleister en cementgebonden compoundestrik. Het is eveneens geschikt voor het aan de binnenzijde afdichten van monolithische waterbakken, drinkwaterbakken en zwembaden met een waterdiepte van max 5 m. Geschikte voor horizontale en verticale vlakken.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

CB Dichtslamme 2C is geschikt voor alle vlakke, vaste, voldoende draagkrachtige, schone minerale ondergronden die vrij zijn van scheidende stoffen en gips. Het oppervlak moet een ruwe, stroeve structuur en open poriën hebben. De af te dichten vlakken mogen geen scheuren vertonen. Eventuele scheuren uitbeitelen en met een cementmortel vullen of injectiehars. Alle < 45° minder scherp maken of afschuinen. Alle hoeken met een holkeel met een radius van min. 4 cm bewerken. Beschadigingen herstellen.

Grindnesten vullen. Mortelvoegen in metselwerk eventueel bijwerken. Met cementmortel uitvlakpleister maken voor onregelmatig metselwerk met talloze uitsteeksels, beschadigingen etc. Beton, cementstrik, cementpleister en metselwerk bevochtigen, totdat geen vocht meer wordt opgenomen en het oppervlak er mat en vochtig uitziet.

VERWERKING

Component B in een mengkuip gieten en component A in component B strooien en mengen tot het mengsel homogeen en klontervrij is.

Met borstel: een mengverhouding van 5 liter component B op 20 kg component A aanhouden.

Met spatel: een mengverhouding van 4 liter component B op 20 kg CB component A.

Het aangemaakte CB Dichtslamme 2C binnen twee uur verwerken. CB Dichtslamme 2C in principe eerst met een blokborstel of spuit aanbrengen tot het oppervlak verzadigd en volledig bedekt is. Wanneer de eerste laag voldoende sterk is, wordt de Dichtslamme 2C met een plakbord aangebracht.

BEREIDING

Mengen	: component A in component B strooien en roeren tot consistentie
Bezetting tot 2 mm	: 4 lt component B per 20 kg component A.
Aanbrengen met borstel	: 5 lt component B per 20 kg component A.
Verwerkingstijd	: minimum 2 uur.

VERBRUIK

Bezetting tot 2 mm	: 4 kg/m ²
Aanbrengen met borstel	: 2 kg/m ² per laag (er wordt aangeraden om 2 lagen te zetten)

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke gewicht:	Ca. 1,50 kg/l
Verwerkingstemp:	+ 5° C tot + 30° C
Bestand tegen regen:	Na 24 uur
Te belopen:	Na 2 dagen
Waterdampdiffusie- Weerstandgetal:	Ca. 80
Buig -/ treksterkte: na 28 dagen	≥ 6N/mm ²
Druksterkte: na 28 dagen	≥ 45 N/mm ²
Hecht-/ treksterkte:	Ca. 1,5 N/mm ²
Kleur:	Grijs

VERPAKKING

Component A : zakken van 20kg / Component B : bus van 5 liter

HOUDBAARHEID

Minimum 12 maanden