

C.B. DICHTSLAMME GRIJS/WIT

BETROUWBAAR - RATIONEEL - PROBLEEMLOOS - VOORDELIG

DICHTINGSMIDDEL OP CEMENTBASIS MET FIJNE VEZELS TEGEN GROND-, OPPERVLAKTE EN DOORSIJPELEND WATER BIJ NIEUWBOUW EN BESTAANDE WONINGEN BINNEN EN BUITEN. VOOR HET WATERDICHT MAKEN VAN BETONNEN VIJVERS.

TOEPASSINGEN

CB Dichtslamme is geschikt voor een betrouwbare afdichting van minerale ondergronden met open poriën. CB Dichtslamme kan gebruikt worden voor het afdichten van: metselwerk, cementpleister en cementgebonden compoundestrik. Het is eveneens geschikt voor het aan de binnenzijde afdichten van monolithische waterbakken, drinkwaterbakken en zwembaden met een waterdiepte van max 5 m. Geschikte voor horizontale en verticale vlakken.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

CB Dichtslamme is geschikt voor alle vlakke, vaste, voldoende draagkrachtige, schone minerale ondergronden die vrij zijn van scheidende stoffen en gips. Het oppervlak moet een ruwe, stroeve structuur en open poriën hebben. De af te dichten vlakken mogen geen scheuren vertonen. Eventuele scheuren uitbeitelen en met een cementmortel vullen of injectiehars. Alle < 45° minder scherp maken of afschuinen. Alle hoeken met een holkeel met een radius van min. 4 cm bewerken. Beschadigingen herstellen.

Grindnesten vullen. Mortelvoegen in metselwerk eventueel bijwerken. Met cementmortel uitvlakpleister maken voor onregelmatig metselwerk met talloze uitsteeksels, beschadigingen etc. Beton, cementstrik, cementpleister en metselwerk bevochtigen, totdat geen vocht meer wordt opgenomen en het oppervlak er mat en vochtig uitziet.

VERWERKING

CD Dichtslamme in schoon en helder water strooien en roeren tot het mengsel glas en klontervrij is. Een mengverhouding van 4 liter water op 20 kg op CB Dichtslamme aanhouden, wanneer u het product met een spatel wilt aanbrengen en een mengverhouding van 5 liter water op 20 kg CB Dichtslamme, wanneer u een borstel wilt gebruiken. Het aangemaakte CB Dichtslamme binnen twee uur verwerken. CB Dichtslamme in principe eerst met een blokborstel of spuit aanbrengen tot het oppervlak verzadigd en volledig bedekt is. Wanneer de eerste laag voldoende sterk is, wordt de dichtslamme met een plakbord aangebracht.

BEREIDING

Mengen : D.S. poeder in water strooien en roeren tot consistentie
Bezetting tot 2 mm : 4 lt water per 20 kg.
Aanbrengen met borstel : 5 lt water per 20 kg.
Verwerkingstijd : minimum 2 uur.

VERBRUIK

Bezetting tot 2 mm : 4 kg./m²
Aanbrengen met borstel : 2 kg./m²

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke gewicht:	Ca. 1,50 kg/l
Verwerkingstemp:	+ 5° C tot + 30° C
Bestand tegen regen:	Na 24 uur
Te belopen:	Na 2 dagen
Waterdampdiffusie- Weerstandgetal:	Ca. 80
Buig -/ treksterkte: na 28 dagen	≥ 6N/mm ²
Druksterkte: na 28 dagen	≥ 45 N/mm ²
Hecht-/ treksterkte:	Ca. 1,5 N/mm ²
Kleur:	Grijs

VERPAKKING

Zakken van 20kg.

HOUDBAARHEID

Minimum 12 maanden