

HYDROFUGE CB 15

**WATERGEDRAGEN VOCHTWEREND INJECTIEMIDDEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT.
SAMENGESTELD OP BASIS VAN HYDROFOBE HARSEN VAN HET TYPE SILANE-SILOXANE**

TOEPASSINGEN

HYDROFUGE CB 15 wordt aanbevolen wanneer de lokalen bewoond zijn tijdens de injectie. Wordt geïnjecteerd in beton, metselwerk, stenen, bezetsels. Wordt gebruikt voor oude of nieuwe materialen. CB15 is een vochtwerend middel dat een doeltreffende, definitieve barrière vormt tegen opstijgend, capillair vocht.

PRODUKTBESCHRIJVING

HYDROFUGE CB 15 is vloeibaar, klaar voor gebruik en vormt na polymerisatie een afdoend en definitief scherm tegen opstijgend vocht. Onderscheidt zich door zijn hoog doordringings- en verspreidingsvermogen zonder bijkomende zoutvorming. Het product is biologische niet afbreekbaar en is bestand tegen zuren & zouten.

TECHNISCHE KENMERKEN

SOORTELIJK GEWICHT	: 1,1
VISCOSITEIT	: kleiner dan 100 cps.
TYPE GRONDSTOFFEN	: water-alcohol dispersie met silane-siloxane harsen
TYPE MENGSEL	: vloeibaar

EIGENSCHAPPEN

Vormt een scherm tegen opstijgend capillair vocht. Verhindert mos- en schimmelvorming op behang en bepleistering. Het behandelde materiaal herneemt zijn isolatieeigenschappen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Om de muren vlugger te laten drogen en het werk optimaal uit te voeren, raden wij aan het behang en de bepleistering te verwijderen tot ongeveer 30 cm boven de twijfelachtige zone.

Het boren van de gaten kan zowel vanaf de binnenzijde als vanaf de buitenzijde gebeuren. Bij spouwmuren dient men langs de twee zijde te boren in de steen.

Het boren van de gaten gebeurt in een horizontale lijn in de steen met een boordiameter van 12mm, ongeveer 5 cm boven het maaiveld.

De gaten worden geboord tot ongeveer 2/3 van de muurdikte, loodrecht of onder een hoek van 30 ° en met een onderlinge afstand van 10 cm.

De uitdroogtijd van de muur kan tot 12 maanden duren, afhankelijk van de aard van de muur, de dikte en de interne en externe klimaatomstandigheden.

Voor muren die zwaar belast zijn met zouten raden wij aan om **CB DICHMORTEL** aanbrengen op de muur tot waar het pleisterwerk verwijderd is. Dit mag onmiddellijk al na het injecteren aangebracht worden op de muur. (raadpleeg onze technische fiche)

Na 24 uur mag er bovenop de aangebrachte mortel een stucpleister aangebracht worden.

Het injectiemateriaal voor HYDROFUGE CB 15 reinigen met water.

VERBRUIK

1,5 lt HYDROFUGE CB 15 per lopende meter per 10 cm muurdikte.

HOUDBAARHEID

12 maand na fabricatie.

Droog & vorstvrij bewaren (5°C)

VERPAKKING

Bussen van 25L

Opmerking

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd.